


SM DRY CAPA FINA

REV 09/23

Mortero impermeabilizante por mineralización aplicable con brocha en capa Fina.



CARACTERÍSTICAS

SM DRY CAPA FINA es un mortero impermeabilizante por mineralización aplicable con brocha en capa fina (pintura) Resiste al agua de mar y aguas agresivas, es revestible y apto siempre que exista presión y contrapresión de agua. Sirve para impermeabilizar muros, suelos, techos, cimientos, sótanos, fosos de ascensor, parkings subterráneos, túneles, canalizaciones, depósitos, piscinas, balsas, fuentes...

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- El soporte debe estar limpio, duro, consistente y rugoso.
- Eliminar zonas mal adheridas y defectuosas.
- Temperatura del soporte entre 5 y 30°C.
- Humedecer el soporte antes de la aplicación.

APLICACIÓN

Amasar cada Kg de producto con 0,30 l. de agua hasta que la mezcla tenga consistencia de pintura. Aplicar con brocha una primera capa y dejar secar 4 horas mínimo. A continuación, humedecer la primera capa y aplicar una segunda capa. Con proyección mecánica acabar con brocha, llana o fratás de esponja. Mantener al menos 7 días sin contacto con agua.

El espesor mínimo para asegurar una buena impermeabilización debe ser de 2 mm. en cualquier zona.

OBSERVACIONES

- No utilizar sobre yesos o superficies pintadas.
- No reamasar.
- No añadir cemento, arena u otras sustancias que puedan alterar las propiedades del producto.
- El exceso de agua puede provocar la aparición de fisuras.
- No aplicar con riesgo de lluvia o heladas, fuerte viento o insolación directa.

COMPOSICIÓN

Cementos especiales, áridos, resinas orgánicas, aditivos orgánicos e hidrofugantes.

DATOS TÉCNICOS

Densidad aparente en polvo	1,20 gr/cm ³
Consumo	4 kg/m ²
Agua de amasado	30%
Adherencia sobre hormigón	≥ 10 MPa
Resistencia a la compresión a 28 días	≥ 10 N/mm ²
Resistencia a la Flexotracción	≥ 4 N/mm ²
Contenido en ion cloruro	< 0.05 %
Espesor de aplicación	2 mm
Tiempo de reposo después de amasado	2 minutos
Vida de la masa	30 minutos
Tiempo secado	4 horas
Tiempo para revestir	4 días

PRESENTACIÓN

SM DRY CAPA FINA se presenta en sacos de 20 kg y pales de 1.120 kg. Se conserva durante 1 año en su envase original cerrado, protegido de la intemperie y la humedad.